

הוראות יישום קורופלאן-דור

הכנת משטח הבטון (התשתית):

שכבת התשתית חייבת להיות עמידה בפני לחץ, מתיחה ועומס. נקייה ממהמים ומגורמים מפרדים אחרים כגון: אבק, לכלוך, שומנים ו/או כל גורם העלול להפריע להדבקה. חוזק הדבקה מינימלי: 1,5 N/mm². יש להעתיק את התפרים הקימים במשטח המטופל לפני השטח. יישם לפני היציקה פריימר יסוד – קורופלאן PC (ראו מפרט טכני של קורופלאן PC, בכמות של כ- 200 גר'למ"ר). בזמן יציקת הקורופלאן דור על שכבת היסוד להיות דביקה/לחה קלות.

הכנת החומר:

ערבב תכולת שק 25 ק"ג עם 4.5 ליטרמים עד לקבלת סומך ישים (300 גר'תערובת רטובה = שירוע של 25 ס"מ). לפני יישום המדה יש לבצע בדיקת שירוע עם קונוס מתאים. קוטר שירוע 27 ס"מ – 25 ס"מ מקס' ובכל מקרה אסור שיהיה "טבעת" של מים סביב החומר הנבדק. יציקת המדה תעשה ע"י מכונה המתאימה לערבול מדה מתפלסת. המדה תוזרם בפסים לרוחב, פועל שני ירדד עם רולר קוצים להוצאת האויר מהמדה ושיפור הפילוס. לאחר כ- 15 דקות מזמן יציקת המדה אין לחזור ולגעת במשטח המטופל עם רולר הקוצים.

טיפול משלים:

קורופלאן דור חייב להיות מוגן מהתייבשות מהירה ומשמש ישירה. אחרי ייבוש כאשר הקורופלאן דור עמיד ללחץ הליכה, מומלץ לבצע טיפול משלים/הספגה בשעווה על ידי מכונה או סילר דקרה סיל 309. טיפול שכזה משפר את העמידות הכימית, יוצר אפקט של דחיית לחות ולכלוך, וכך יוצר משטחים נקיים מאבק.

ישום קורופלאן דור מגוון:

קורופלאן דור קיים בצבעים אפור בזלת, צהוב, אדום, כחול וירוק. במקרה של הצללות ניכרות, מומלץ לבצע טיפול משלים חלופי של שפשוף המשטח כ-24 שעות אחרי היישום בעזרת מלטשת רגילה עם נייר לטש 16, בפעם אחת, על מנת להקטין את ההצללות. לאחר מכן יש לבצע ניקוי בשואב אבק והספגה בשעווה או סילר. (יש לבצע ניסיון בשטח קטן ומוצנע).

אזהרות:

מוצר זה מכיל מלט והוא בעל תגובה אלקלית ללחות/מים. משום כך יש להגן על הידיים והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש להיוועץ ברופא.